



CHEMILASTIC PU SHA 80

Masilla de poliuretano tixotrópica para la confección de juntas, y medias cañas elásticas dentro de un amplio margen de temperaturas.

Características

Naturaleza:	Producto de poliuretano de dos componentes .
Aspecto:	pastoso gelatinoso. Masilla
Proporción de mezcla:	1,1 A / 1B en peso.
Densidad A+B:	1,03 gr/cc. (según color).
Contenido en sólidos:	100%
Pot Life :	20 minutos aprox.
Resistencia térmica:	máx. 60º C.
Secado al tacto:	2 horas aproximadamente.
Secado entre capa y capa	3,5 horas.
Endurecimiento:	24 horas.
Puesta en servicio:	a los 7 días se obtienen las máximas resistencias.

Propiedades del producto aplicado

Acabado liso.

Insoluble

Elevada resistencia mecánica y química.

Elevada adherencia al hormigón, hierro, etc., a través de imprimaciones especiales.

Impermeabilidad: totalmente impermeable.

Dureza Shore A 80

Brillo (60º) 31

Resistencia Taber
CS 10 , 1000c 1000gr 0,015

Resistencias mecánicas:

Tiración CMAX. 2,56 mPas.

Tracción E.FMAX 175,09 mm.

Tracción FMAX 21,67 N.

Tracción RMAX: 11,52 N.

Aplicación

Los soporte deben estar limpios, secos y exentos de líquidos de curado y materias extrañas.

Para mayor seguridad se recomienda una capa de imprimación de CHEMIPRIMER CONCRETE, doce horas antes de la aplicación de la masilla.

Mezclar los componentes A y B íntimamente con una espátula y aplicar el producto a llana . Dar la forma de media caña con ayuda de una botella u otro útil cilíndrico apropiado .

Recomendable para la aplicación de medias cañas en paneles móviles.

Limpieza de herramientas con DILUYENTE CHEMIPUR .

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, nevar, etc...).

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.



Rendimiento

Según espesor y dimensiones de la media caña.

Suministro

En juegos de: 1,1 A / 1 B
0,524 A / 0,476 B
0,419 A / 0,381 B

Color incoloro marrón o aproximado a la carta Ral.

Almacenamiento

Máximo de 1 año en envases originales bien cerrados y al abrigo de las inclemencias del tiempo.

Higiene y seguridad

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.
