

CHEMISEAL EPOXI

Masilla de resinas epoxi para el sellado de juntas de retracción y de construcción de los pavimentos de hormigón.

Características

Producto de dos componentes para el sellado de juntas de hasta 6 mm. de anchura.

Totalmente impermeable al agua y resistente a aceites, grasas, carburantes y detergentes.

<i>Aspecto:</i>	<i>pasta fluida.</i>
<i>Proporción de mezcla:</i>	<i>2A / 1 B</i>
<i>Densidad de la mezcla:</i>	<i>1,12 kg/l.</i>
<i>Contenido en sólidos:</i>	<i>100%</i>
<i>Pot Life:</i>	<i>45 minutos.</i>
<i>Retracción de fraguado:</i>	<i>nula.</i>
<i>Resistencia a la tracción:</i>	<i>10 kp/cm²</i>
<i>Resistencia térmica:</i>	<i>máx. 60º C.</i>
<i>Dureza SHORE-A:</i>	<i>40/50</i>
<i>Alargamiento:</i>	<i>50%.</i>
<i>Resistencia a la rotura:</i>	<i>12 horas.</i>
<i>Puesta en servicio:</i>	<i>48 horas.</i>
<i>Máxima resistencias:</i>	<i>7 días.</i>

Aplicación

Los labios de la junta a sellar deben de ser sólidos y estar limpios y secos.

Aplicar una capa de CHEMIPRIMER CONCRETE SS y sin esperar a que se seque totalmente rellenar por colada la junta con CHEMISEAL EPOXI sobrepasando el nivel del pavimento.

Cuando el producto ha endurecido rellenar la junta con un cordón de PE o arena de cuarzo hasta una profundidad tal que la anchura de la junta sea igual a la mitad de la profundidad del relleno con CHEMISEAL EPOXI.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10º C. ni con humedades relativas superiores al 70%.

Para la limpieza de las herramientas emplear DISOLVENTE EPOXI.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.

Rendimiento

Según las dimensiones de la junta.

Suministro

En juegos de: 2A/ 1 B y 5 A / 2,5 B

Colores estándar: gris, rojo y verde.

Cualquier color especial bajo demanda.

Almacenamiento

Un año en envases originales bien cerrados y al abrigo de las inclemencias del tiempo.

Higiene y seguridad

Evitar el contacto prolongado con la piel, los ojos y la ropa.

No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.